Лак AULUX

Паркетный

Особенности

- Высокая атмосферостойкость
- Для паркета и мебели
- Для внутренних работ и наружных работ
- Образует глянцевое покрытие
- Высокие защитные свойства
- Подходит для дерева и металла
- Обеспечивает долговечное покрытие
- Бесцветный



Область применения:
Применяется для покрытия деревянных и металлических поверхностей, а также поверхностей, окрашенных масляными красками, эксплуатируемых внутри помещений, так же для наружных работ.

Назначение
Лак Aulux паркетный, обладает высокой твердостью, прозрачностью, стойкостью к истиранию. Предназначен для отделки деревянных (в том числе паркета и мебели) и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.

Эксплуатационная устойчивость:
Покрытие устойчиво к механическим воздействиям при эксплуатации.

Особенности:
Глянцевое прозрачное покрытие с хорошими защитными свойствами.
Экономичный расход.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания: 4 часа при температуре (20±2)°С
Система покрытия/Количество слоев:
Наносится непосредственно на подготовленную поверхность без обязательного грунтования.
Рекомендуемое количество слоев – 2
Прогнозируемый срок службы покрытия при полном соблюдении технологии окраски: 4 года
Температура применения: Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С.
Разбавитель: Разбавитель NS-EC , Растворитель EC-К, Растворитель EC-С
Массовая доля нелетучих веществ, не менее: около 52%
Блеск по ФБ: 60-80%
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления

Расход: 70-75 г/м2
Тара и упаковка: Жестяная тара по 20, 2.4 кг.

Инструкция по нанесению

Подготовка поверхности: Новую нелакированную деревянную поверхность отшлифовать до гладкого состояния, обеспылить. Ранее лакированные поверхности очистить от загрязнений, обезжирить, отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.

Металлические поверхности очистить от загрязнений, ржавчины и окалины, обезжирить растворителем Поверхность должна быть сухой и чистой.

Подготовка материала и нанесение Перед применением лаки тщательно размешать, при необходимости разбавить до малярной консистенции.
Лаки наносят краскораспылителем, валиком или кистью на сухую, подготовленную поверхность.
Рекомендуемое количество слоев – 2.
Промежуточная сушка между слоями в течение 24 часов.
Для разбавления рекомендуем использовать Разбавитель – НС, Растворитель ЕС-К, Растворитель ЕС-С пр-во EAST- COLOR.

Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение, недопустимо отсутствие вентиляции. Не применять в присутствии открытого огня. Работы проводить в резиновых перчатках и с использованием индивидуальных средств защиты.

Беречь от огня!