Декоративная штукатурка “Хопёр”



- Атмосферостойкий материал
- не требует тщательного выравнивания основания
- выдерживает влажную уборку
- паропроницаемое
- экологичный материал
- для внутренних и наружных работ

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) с заданными физико-механическими свойствами, пигменты, наполнители, вспомогательные добавки: диспергаторы, коалесценты, загустители, консерванты и др.

Назначение

материал предназначен для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера внутри помещений. Декоративное покрытие East Color “Хопёр” используется для создания разнообразных художественных эффектов: натурального камня травертина, бетона, старинной римской кладки и фактурного рисунка «карта мира». Обладает высокой адгезией, легко наносятся, не стекают с поверхности, возможность нанесения слоя до 10 мм при формировании фактуры.

Пригодные основания

предварительно выровненные гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя; полностью просохшие шпатлевки на цементной, полимерной или гипсовой основе; другие минеральные основания в проектном возрасте; ранее окрашенные акриловыми красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания На отлип — 3 часа (при +20°С и влажности 50%).
Полное высыхание 24 часа
Полный набор прочности 7 суток
Система покрытия/Количество слоев До выравнивания в несколько слоев
Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С
Разбавление Готов к применению, при загущении допускается разбавление водой, но не более 5%.
pH: 7,0-9,0
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления
Защитные свойства 10 лет с защитным со слоем акрилового лака
Расход 0,7 – 1,7 кг/м2 в зависимости от декоративного эффекта
Мелкая «пыль» / Мелкая шагрень (расход 0.7 – 1.0 кг/м2)
Крупная «крупа» / Фасадная шуба / Крупная шагрень (расход 1.2 – 1.7 кг/м2)

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности

В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:

Основание должно быть: прочным и очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию. На новые бетонные оштукатуренные поверхности наносить не ранее чем через 3-4 недели после их изготовления, старое известковое покрытие должно быть полностью удалено.

На цементно-песчаные, цементно-известковые поверхности не ранее чем через 28 дней.

На гипсовые шпатлевки не ранее, чем через три дня после их нанесения.

1)Грунтование минеральной поверхности разбавленными праймерами «Grunt-EC» или «Silur 1/7» в зависимости от свойств поверхности

Подготовка материала

Перед применением материалы необходимо тщательно перемешать для получения однородной консистенции, используя дрель с мешалкой на низких оборотах

Нанесение

1.Подключите краскораспылитель (хоппер-пистолет) к компрессору и настройте давление воздуха (обычно 2–4 атмосферы).

2. Заполните бункер штукатурной смесью на 50–70%.

3. При распылении держите хоппер перпендикулярно стене на расстоянии 2,5–7 см

Создание фактуры

- **Мелкая «пыль» / Мелкая «шагрень» (расход 0.7 – 1.0 кг/м2**): Пистолет настраивается на высокое давление, берется маленькое форсуночное сопло. Получается тонкий изящный слой, который часто используют для внутренних интерьерных работ.
- **Крупная «крупа» / Фасадная шуба / Крупная «шагрень» (расход 1.2 – 1.7 кг/м2):** Давление воздуха снижается, сопло ставится крупнее. Смесь ложится на стену объемными, густыми каплями. Этот вариант идеален для фасадов и цоколей, так как скрывает мелкие неровности стен.

- Для эффекта плоского декоративного камня дождитесь, пока раствор немного схватится, и слегка пригладьте верхушки рельефа широким шпателем или кельмой.

После полного высыхания поверхность можно окрасить или покрыть защитным лаком.