SUPER PLUS БАЗА А



Особенности

- Экологически безопасна
- «дышащее» покрытие
- Без запаха
- Для внутренних и наружных работ
- Повышенная атмосферостойкость

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) Не содержит органических растворителей.

Окраска по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов), по загрунтованным поверхностям металла, по старым покрытиям (кроме известковых поверхностей и по краскам на основе жидкого стекла).

Нанесение

Валиком: предварительно прокрасьте углы и труднодоступные места кистью. Основную поверхность окрашивайте валиком, равномерно распределяя краску и избегая видимых стыков. При окрашивании необходимо соблюдать правило «мокрого края», не допуская высыхания слоя краски при окрашивании поверхности от одного угла до другого. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Аппаратом безвоздушного нанесения: Для безвоздушного нанесения рекомендуется использовать сопла 517, 519. Краска наносится равномерными полосами с расстояния 20–30 см, с перекрытием 30–50%, удерживая пистолет перпендикулярно поверхности. При окрашивании необходимо соблюдать правило «мокрого края», не допуская высыхания слоя краски при окрашивании поверхности от одного угла до другого. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Эксплуатационная устойчивость:

Покрытие обладает повышенной атмосферостойкостью, устойчивое к истиранию.

Допускается мытье моющими средствами, легко очищается.

Техническая характеристика

Система покрытия/Количество слоев:

1–2 слоя с промежуточной сушкой в 1 час.

Прогнозируемый срок службы покрытия при полном соблюдении технологии окраски: 5 лет

Время высыхания: Не более 3 часов при температуре (20±2)°С

Промежуточная сушка между слоями: 1 час

Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55%

Блеск по ФБ: Матовое покрытие
Коллеровка пастой “Colorant-EC”
Расход 0,2-0,25 кг/ м2
Гарантийный срок хранения
Для не колерованных красок - 12 месяцев с даты изготовления
Для колерованных красок - 6 месяцев с даты изготовления.

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности
В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:
Для подготовки и укрепления относительно плотных, малопористых оснований (бетон, шлакоблок, минерально-полимерные шпатлевки - Укрепляющий акриловый концентрат 1/7 «Silur»
Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Удалите пыль, загрязнения и непрочные покрытия. При необходимости зашпаклюйте и отшлифуйте неровности.

Подготовка краски
Перед применением тщательно перемешайте. При необходимости допускается разбавление водой до 5–10%

Нанесение
Валиком: предварительно прокрасьте углы и труднодоступные места кистью. Основную поверхность окрашивайте валиком, равномерно распределяя краску и избегая видимых стыков. При окрашивании необходимо соблюдать правило «мокрого края», не допуская высыхания слоя краски при окрашивании поверхности от одного угла до другого. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.
Аппаратом безвоздушного нанесения: Для безвоздушного нанесения рекомендуется использовать сопла 517, 519. Краска наносится равномерными полосами с расстояния 20–30 см, с перекрытием 30–50%, удерживая пистолет перпендикулярно поверхности. При окрашивании необходимо соблюдать правило «мокрого края», не допуская высыхания слоя краски при окрашивании поверхности от одного угла до другого. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.