

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ SILUR EXTRA CLASS 2018

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ



Silur EXTRA CLASS ЛАК ПФ-283 ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Жестяная банка	0.8	2.4 кг	19 кг
Артикуль - ID код	4000008	4000016	4000001
Количество штук в коробке	15	6	1

Предназначен для декоративной отделке покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Представляет собой раствор пентафталивои смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива. Для разбавления используют разбавитель **NC-EC**, скипидар или смесь скипидара с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Время высыхания: каждого слоя (при нанесении в два и более слоев) в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности при температуре 20°С – 36 часов.Расход лака: на однослойное покрытие в зависимости от впитывающей способности поверхности составляет 70-75 г/м².

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.



Silur AULUX ЛАК AULUX ДЛЯ ПАРКЕТА

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для отделки паркета и других деревянных поверхностей. Образует твердое, блестящее, стойкое к истиранию покрытие, устойчивое к бытовым моющим средствам. Благодаря прозрачности подчеркивают фактуру древесины. Не оставляет следов кисти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный синтетический лак изготовлен на основе модифицированных алкид-уретановых смол. Время высыхания – 4 часа. Полное отверждение – 24 часа. Расход на однослойное покрытие – 70 - 75г/м².

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Жестяная банка	2.2 кг
Артикуль - ID код	4300015
Количество штук в коробке	6

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur SEALUX ЛАК SEALUX ЯХТНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для покрытия деревянных поверхностей морских транспортных средств, подверженных повышенному воздействию воды, а также в качестве декоративно-защитного средства для всех видов деревянных поверхностей. стойкое к истиранию покрытие. Обладает высокой водостойкостью. Образует твердое, блестящее покрытие. Благодаря прозрачности подчеркивает фактуру древесины, не меняя цвета дерева. Не оставляет следов кисти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный синтетический лак изготовлен на основе модифицированных алкид - уретановых смол. Время высыхания – 4 часа. Полное отверждение – 24 часа. Расход на однослойное покрытие – 70-75г/м².

Жестяная банка	2.2 кг
Артикуль - ID код	4600015
Количество штук в коробке	6

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS ЛАК ЦВЕТНОЙ АЛКИД-УРЕТАНОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Жестяная банка	0.75 кг	2.2 кг	22 кг
Количество штук в коробке	15	6	1

Применяется на внутренних и внешних деревянных поверхностях любого типа. Декоративные особенности материала позволяют подчеркнуть естественную красоту древесины, текстуру, окрасить ее в желаемый цвет для придания древесине «благородности» - менее ценную породу древесины визуально «превратить» в дорогую.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Изготовлен на основе алкид - уретановой смолы с добавлением сиккатива, красящих пигментов, функциональных добавок и растворителей. Обеспечивает высокую степень защиты древесины от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов и механических повреждений, а также от плесени и грибков. Время высыхания – 4 часа. Полное отверждение – 24 часа. Расход на однослойное покрытие – 85-125 г/м².

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Темный старый дуб	Светлый старый дуб	Светлый дуб	Темный дуб	Желтый дуб	Античный орех	Темный орех	Орех
АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код
4511007 - 0,75 кг 4511015 - 2,2 кг 4511027 - 22 кг	4509207 - 0,75 кг 4509215 - 2,2 кг 4509227 - 22 кг	4509107 - 0,75 кг 4509115 - 2,2 кг 4509127 - 22 кг	4510707 - 0,75 кг 4510715 - 2,2 кг 4510727 - 22 кг	4505407 - 0,75 кг 4505415 - 2,2 кг 4505427 - 22 кг	4504107 - 0,75 кг 4504115 - 2,2 кг 4504127 - 22 кг	4510807 - 0,75 кг 4510815 - 2,2 кг 4510827 - 22 кг	4507707 - 0,75 кг 4507715 - 2,2 кг 4507727 - 22 кг

Коричневато-красный	Темный бордо	Белая береза	Черешня	Каштан	Чинара	Сосна
АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код	АРТИКУЛЬ ID-код
4511007 - 0,75 кг 4511015 - 2,2 кг 4511027 - 22 кг	4503807 - 0,75 кг 4503815 - 2,2 кг 4503827 - 22 кг	4504207 - 0,75 кг 4504215 - 2,2 кг 4504227 - 22 кг	4511607 - 0,75 кг 4511615 - 2,2 кг 4511627 - 22 кг	4505907 - 0,75 кг 4505915 - 2,2 кг 4505927 - 22 кг	4511907 - 0,75 кг 4511915 - 2,2 кг 4511927 - 22 кг	4510507 - 0,75 кг 4510515 - 2,2 кг 4510527 - 22 кг

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (+998 71) 150 00 71

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ



Silur EXTRA CLASS

ЛАК БТ-577
БИТУМНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при их хранении и транспортировке.
Лак БТ-577 наносят на поверхность краскораспылителем, кистью, наливом или окунанием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен на основе битумных смол.
Время высыхания – 24ч при Т (20± 2)°С.
Рекомендуемое количество слоев - 2.

Жестяное ведро - корона	18 кг
Артикуль - ID код	4200001
Количество в упаковке - 1 шт	

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS

ЛАК АКРИЛОВЫЙ
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Жестяная банка	1 кг	2.7 кг
Артикуль - ID код	4100010	4100017
Количество штук в коробке	15	6

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для финишной защиты и приданию сочности и эффекта мокрого покрытия. Применяется при отделки фактурных штукатурок, искусственного камня, обоев, мраморной корки, матовых латексных красок и др. декоративных поверхностей. Для поверхностей подвергающихся усиленным механическим нагрузкам. Используется для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Акриловый финишный лак на водной основе, изготовлен на основе акриловых сополимеров, безопасен для человека и окружающей среды, не содержит вредных растворителей, экологически чистый, имеет слабый запах, быстро высыхает. Повышает прочность, светостойкость, водо-атмосфера стойкость и износостойкость декоративных покрытий. Позволяет осуществлять интенсивное мытьё покрытий с применением жидких моющих средств. Удлиняет срок их службы.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ



НАИМЕНОВАНИЕ ЛАКА	ПФ -283	AULUX	SEALUX	ЦВЕТНОЙ	БТ-577	АКРИЛОВЫЙ
Степень блеска	60%	60%	60%	60%	-	60%
Расход на 1 слой кг/м^2	0,7 - 0,075	0,075 - 0,1	0,075 - 0,1	0,07 - 0,075	0,07 - 0,08	0,075 - 0,1
Время высыхания 1 слоя	2 часа	6 часов	6 часов	6 часов	24 часа	1 час
Гарантийный срок хранения	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	6 месяцев	12 месяцев



facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

www.e-c.uz
Тел.: (+998 71) 150 0071